

BB0 – BB9

DEUTSCH

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

287 g/m² +/- 10 %

Lichtechtheit

Note 4 - 5 (EN ISO 105 B02)

Reibechtheit

Nass: Note 4, Trocken: Note 4 - 5
(EN ISO 105X12)

Scheuerfestigkeit

> 30.000 Scheuertouren
Martindale (EN ISO 12947)

Feuersicherung

California 117 Sektion E

Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

ENGLISH

Composition

100% Polyester

Weight

287 g/m² +/- 10 %

Lightfastness

grade 4 - 5 (EN ISO 105 B02)

Rubfastness

Wet: grade 4, Dry: grade 4 - 5
(EN ISO 105X12)

Abrasion resistance

> 30.000 cycles
Martindale (EN ISO 12947)

Fire resistance

California 117 Section E

Other

ÖKO-TEX Standard 100

FRANÇAIS

Composition

100% Polyester

Poids

287 g/m² +/- 10 %

Résistance à la lumière

note 4 - 5 (EN ISO 105 B02)

Résistance au frottement

Mouillé: note 4, Sec: note 4 - 5
(EN ISO 105X12)

Résistance à l'abrasion

> 30.000 tours
Martindale (EN ISO 12947)

Inflammabilité

California 117 Section E

Autres

ÖKO-TEX Standard 100

ITALIANO

Composizione

100% Poliestere

Peso

287 g/m² +/- 10 %

Resistenza alla luce

voto 4 - 5 (EN ISO 105 B02)

Solidità allo sfregamento

Bagnato: voto 4, Asciutto: voto
4 - 5 (EN ISO 105X12)

Resistenza all'abrasione

> 30.000 cicli
Martindale (EN ISO 12947)

Inflammabilità

California 117 Sezione E

Altro

ÖKO-TEX Standard 100