

BD3 – BD6

DEUTSCH

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

175 g/m² +/- 5 %

Lichtechtheit

min. Note 3 (EN ISO 105 B02)

Reibechtheit

min. Note 3 (EN ISO 105X12)

Scheuerfestigkeit

20.000 Touren
Martindale (EN ISO 12947)

Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

ENGLISH

Composition

100 % Polyester

Weight

175 g/m² +/- 5 %

Lightfastness

min. grade 3 (EN ISO 105 B02)

Rubfastness

min. grade 3 (EN ISO 105X12)

Abrasion resistance

20.000 cycles
Martindale (EN ISO 12947)

Other

ÖKO-TEX Standard 100

FRANÇAIS

Composition

100% Polyester

Poids

175 g/m² +/- 5 %

Résistance à la lumière

min. note 3 (EN ISO 105 B02)

Résistance au frottement

min. note 3 (EN ISO 105X12)

Résistance à l'abrasion

20.000 tours
Martindale (EN ISO 12947)

Autres

ÖKO-TEX Standard 100

ITALIANO

Composizione

100% Poliestere

Peso

175 g/m² +/- 5 %

Resistenza alla luce

min. voto 3 (EN ISO 105 B02)

Solidità allo sfregamento

min. voto 3 (EN ISO 105X12)

Resistenza all'abrasione

20.000 cicli
Martindale (EN ISO 12947)

Altro

ÖKO-TEX Standard 100