

BG1 – BG3

DEUTSCH

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

340 g/m² +/- 10 %

Lichtechtheit

Note 5 - 6 (EN ISO 105 B02)

Scheuerfestigkeit

90.000 Touren
Martindale (EN ISO 12947)

Feuersicherung

California 117 Sektion E

Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

ENGLISH

Composition

100 % Polyester

Weight

340 g/m² +/- 10 %

Lightfastness

grade 5 - 6 (EN ISO 105 B02)

Abrasion resistance

90.000 cycles
Martindale (EN ISO 12947)

Fire resistance

California 117 Section E

Other

ÖKO-TEX Standard 100

FRANÇAIS

Composition

100% Polyester

Poids

340 g/m² +/- 10 %

Résistance à la lumière

note 5 - 6 (EN ISO 105 B02)

Résistance à l'abrasion

90.000 tours
Martindale (EN ISO 12947)

Inflammabilité

California 117 Section E

Autres

ÖKO-TEX Standard 100

ITALIANO

Composizione

100% Poliestere

Peso

340 g/m² +/- 10 %

Resistenza alla luce

voto 5 - 6 (EN ISO 105 B02)

Resistenza all'abrasione

90.000 cicli
Martindale (EN ISO 12947)

Inflammabilità

California 117 Sezione E

Altro

ÖKO-TEX Standard 100