

# G03 – G28

## DEUTSCH

---

### Zusammensetzung

100% Polypropylen

### Gewicht

235 g/m<sup>2</sup> +/- 5 %

### Lichtechtheit

Note 5 +/- 1 (EN ISO 105 B02)

### Reibechtheit

Note 4 +/- 1 (EN ISO 105X12)

### Scheuerfestigkeit

40.000 +/- 20% Scheuertouren  
Martindale (EN ISO 12947)

### Feuersicherung

EN 1021-1  
BS 5852 Teil 1  
California 117 Sektion E

### Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

## ENGLISH

---

### Composition

100% Polypropylene

### Weight

235 g/m<sup>2</sup> +/- 5 %

### Lightfastness

grade 5 +/- 1 (EN ISO 105 B02)

### Rubfastness

grade 4 +/- 1 (EN ISO 105X12)

### Abrasion resistance

40.000 +/- 20% cycles  
Martindale (EN ISO 12947)

### Fire resistance

EN 1021-1  
BS 5852 part 1  
California 117 Section E

### Other

ÖKO-TEX Standard 100

## FRANÇAIS

---

### Composition

100% polypropylène

### Poids

235 g/m<sup>2</sup> +/- 5 %

### Résistance à la lumière

note 5 +/- 1 (EN ISO 105 B02)

### Résistance au frottement

note 4 +/- 1 (EN ISO 105X12)

### Résistance à l'abrasion

40.000 +/- 20% tours  
Martindale (EN ISO 12947)

### Inflammabilité

EN 1021-1  
BS 5852 partie 1  
California 117 Section E

### Autres

ÖKO-TEX Standard 100

## ITALIANO

---

### Composizione

100% Polipropilene

### Peso

235 g/m<sup>2</sup> +/- 5 %

### Resistenza alla luce

voto 5 +/- 1 (EN ISO 105 B02)

### Solidità allo sfregamento

voto 4 +/- 1 (EN ISO 105X12)

### Resistenza all'abrasione

40.000 +/- 20% cicli  
Martindale (EN ISO 12947)

### Inflammabilità

EN 1021-1  
BS 5852 parte 1  
California 117 Sezione E

### Altro

ÖKO-TEX Standard 100