

W50 – W59

DEUTSCH

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

560g / Laufmeter

Lichtechtheit

Note 5-7 (EN ISO 105 B02)

Reibechtheit

Note 4-5 trocken und nass
(EN ISO 105X12)

Scheuerfestigkeit

50.000 Touren
Martindale (EN ISO 12947)

Feuersicherung

DIN EN 1021 Teil 1
DIN EN 1021 Teil 2

ENGLISH

Composition

100 % Polyester

Weight

560g / linear metre

Lightfastness

grade 5-7 (EN ISO 105 B02)

Rubfastness

grade 4-5 dry and wet
(EN ISO 105X12)

Abrasion resistance

50.000 cycles
Martindale (EN ISO 12947)

Fire resistance

DIN EN 1021 part 1
DIN EN 1021 part 2

FRANÇAIS

Composition

100% Polyester

Poids

560g / mètre linéaire

Résistance à la lumière

note 5-7 (EN ISO 105 B02)

Résistance au frottement

note 4-5 sec et mouillé
(EN ISO 105X12)

Résistance à l'abrasion

50.000 tours
Martindale (EN ISO 12947)

Inflammabilité

DIN EN 1021 partie 1
DIN EN 1021 partie 2

ITALIANO

Composizione

100% Poliestere

Peso

560g / metro lineare

Resistenza alla luce

voto 5-7 (EN ISO 105 B02)

Solidità allo sfregamento

voto 4-5 bagnato e asciutto
(EN ISO 105X12)

Resistenza all'abrasione

50.000 cicli
Martindale (EN ISO 12947)

Inflammabilità

DIN EN 1021 parte 1
DIN EN 1021 parte 2