

DA0R – DA3R

DEUTSCH

Zusammensetzung

84 % PVC-Compound
16 % Polyester-Gestrick

Gewicht

740 g/m² +/- 5 %

Lichtechtheit

Note 6 (EN ISO 105-BS02)

Scheuerfestigkeit

200.000 Touren
Martindale (EN ISO 5470-2)

Feuersicherung

EN 1021-1-2 / BS 5852 - 0 + 1

Sonstiges

erfüllt Medizinproduktgesetz (EN ISO 10993-5+10),
Desinfektionsmittelbeständig,
Blut- und Urinbeständig

ENGLISH

Composition

84 % PVC-Compound
16 % Polyester knit

Weight

740 g/m² +/- 10 %

Lightfastness

grade 6 (EN ISO 105-BS02)

Abrasion resistance

200.000 cycles
Martindale (EN ISO 5470-2)

Fire resistance

EN 1021-1-2 / BS 5852 - 0 + 1

Other

fulfils the Medical Devices Act
(EN ISO 10993-5+10),
Resistant to disinfectants,
resistant to blood and urine

FRANÇAIS

Composition

84 % PVC-Compound
16 % Tricot de polyester

Poids

740 g/m² +/- 10 %

Résistance à la lumière

note 6 (EN ISO 105-BS02)

Résistance à l'abrasion

200.000 tours
Martindale (EN ISO 5470-2)

Inflammabilité

EN 1021-1-2 / BS 5852 - 0 + 1

Autres

Conforme à la loi sur les
dispositifs médicaux (EN ISO
10993-5+10), Résistant aux dés-
infectants, au sang et à l'urine

ITALIANO

Composizione

84 % PVC-Compound
16 % Maglia in poliestere

Peso

740 g/m² +/- 10 %

Resistenza alla luce

voto 6 (EN ISO 105-BS02)

Resistenza all'abrasione

200.000 cicli
Martindale (EN ISO 5470-2)

Inflammabilità

EN 1021-1-2 / BS 5852 - 0 + 1

Altro

soddisfa la legge sui dispositivi
medici (EN ISO 10993-5+10),
resistente ai disinfettanti,
resistente al sangue e all'urina