

HI0 – HI17

DEUTSCH

Zusammensetzung

100 % Polyester (Trevira CS)

Gewicht

330g/m² +/- 10%

Lichtechtheit

Note 6 (EN ISO 105 B02)

Scheuerfestigkeit

60.000 Scheuertouren

Martindale (EN ISO 12947)

Reibechtheit

Nass: Note 4-5, Trocken:

Note 4-5 (EN ISO 105 X12)

Feuersicherung

DIN EN 1021 - 1 + 2 / DIN 4102 B1

Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

ENGLISH

Composition

100 % Polyester (Trevira CS)

Weight

330g/m² +/- 10%

Lightfastness

grade 6 (EN ISO 105 B02)

Abrasion resistance

60.000 cycles

Martindale (EN ISO 12947)

Rubfastness

Wet: grade 4-5, Dry:

grade 4-5 (EN ISO 105 X12)

Fire resistance

DIN EN 1021 - 1 + 2 / DIN 4102 B1

Other

ÖKO-TEX Standard 100

FRANÇAIS

Composition

100 % Polyester (Trevira CS)

Poids

330g/m² +/- 10%

Résistance à la lumière

note 6 (EN ISO 105 B02)

Résistance à l'abrasion

60.000 tours

Martindale (EN ISO 12947)

Résistance au frottement

Mouillé: note 4-5, Sec:

note 4-5 (EN ISO 105 X12)

Inflammabilité

DIN EN 1021 - 1 + 2 / DIN 4102 B1

Autres

ÖKO-TEX Standard 100

ITALIANO

Composizione

100 % Poliestere (Trevira CS)

Peso

330g/m² +/- 10%

Resistenza alla luce

voto 6 (EN ISO 105 B02)

Resistenza all'abrasione

60.000 cicli

Martindale (EN ISO 12947)

Solidità allo sfregamento

Bagnato: voto 4-5, Asciutto:

voto 4-5 (EN ISO 105 X12)

Inflammabilità

DIN EN 1021 - 1 + 2 / DIN 4102 B1

Altro

ÖKO-TEX Standard 100