

MS0 – MS6

DEUTSCH

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

330 - 460 g/m² ± 10 %

Lichtechtheit

EN ISO 105 B02

Reibechtheit

Martindale Methode
ISO 12945-2 4/5 ± ½

Scheuerfestigkeit

Martindale
100.000 ± 20% Scheuertouren
UNI EN ISO 12947

Feuersicherung

DIN EN 1021 - 1 + 2 / DIN 4102 B1

ENGLISH

Composition

100% Polyester

Weight

330 - 460 g/m² ± 10 %

Lightfastness

EN ISO 105 B02

Rubfastness

Martindale Method
ISO 12945-2 4/5 ± ½

Abrasion resistance

Martindale
100.000 ± 20% cycles
UNI EN ISO 12947

Fire resistance

DIN EN 1021 - 1 + 2 / DIN 4102 B1

FRANÇAIS

Composition

100% Polyester

Poids

330 - 460 g/m² ± 10 %

Résistance à la lumière

EN ISO 105 B02

Résistance au frottement

Martindale Méthode
ISO 12945-2 4/5 ± ½

Résistance à l'abrasion

Martindale
100.000 ± 20% tours
UNI EN ISO 12947

Inflammabilité

DIN EN 1021 - 1 + 2 / DIN 4102 B1

ITALIANO

Composizione

100% Poliestere

Peso

330 - 460 g/m² ± 10 %

Resistenza alla luce

EN ISO 105 B02

Solidità allo sfregamento

Martindale Metodo
ISO 12945-2 4/5 ± ½

Resistenza all'abrasione

Martindale
100.000 ± 20% cicli
UNI EN ISO 12947

Inflammabilità

DIN EN 1021 - 1 + 2 / DIN 4102 B1