

KA4 – KA29

DEUTSCH

Zusammensetzung

54 % Viskose, 34 % Baumwolle,
12 % Polyester

Gewicht

550 g / m² (+/- 5 %)

Scheuerfestigkeit

40.000 Touren

Lichtechtheit

Note 4 – 5

ENGLISH

Composition

54 % viscose, 34 % cotton,
12 % polyester

Weight

550 g / m² (+/- 5 %)

Abrasion resistance

40.000 cycles

Lightfastness

Note 4 – 5

FRANÇAIS

Composition

54 % viscose, 34 % coton,
12 % polyester

Poids

550 g / m² (+/- 5 %)

Résistance à l'abrasion

40.000 tours

Résistance à la lumière

Note 4 – 5

ITALIANO

Composizione

54 % viscosa, 34 % cotone,
12 % poliestere

Peso

550 g / m² (+/- 5 %)

Resistenza all'abrasione

40.000 cicli

Solidità alla luce

Note 4 – 5