

MX0 – MX6

DEUTSCH

Zusammensetzung

100 % Polyester

Scheuerfestigkeit

100.000 Touren

Martindale (EN ISO 12947-1)

Lichtechtheit

Note 6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Note 4 trocken und nass
(EN ISO 105-X12)

Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

ENGLISH

Composition

100 % Polyester

Abrasion resistance

100.000 cycles

Martindale (EN ISO 12947-1)

Lightfastness

grade 6 (EN ISO 105-B02)

Rubfastness

grade 4 wet and dry
(EN ISO 105-X12)

Other

ÖKO-TEX Standard 100

FRANÇAIS

Composition

100 % Polyester

Résistance à l'abrasion

100.000 tours

Martindale (EN ISO 12947-1)

Résistance à la lumière

note 6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

note 4 humide et sec
(EN ISO 105-X12)

Autres

ÖKO-TEX Standard 100

ITALIANO

Composizione

100 % Poliestere

Resistenza all'abrasione

100.000 cicli

Martindale (EN ISO 12947-1)

Resistenza alla luce

voto 6 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

voto 4 umido e asciutto
(EN ISO 105-X12)

Altro

ÖKO-TEX Standard 100