

NF0 – NF9

DEUTSCH

Zusammensetzung

83 % Polyester, 17 % Nylon

Gewicht

330 g/m² (+/- 10 %)

Lichtechtheit

Note 5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Note 4–5 (EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit

35.000 Scheuertouren
Martindale (EN ISO 12947)

Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

ENGLISH

Composition

83 % Polyester, 17 % Nylon

Weight

330 g/m² (+/- 10 %)

Lightfastness

grade 5 (EN ISO 105-B02)

Rub resistance

grade 4–5 (EN ISO 105-X12)

Scratch resistance

35.000 abrasion cycles
Martindale (EN ISO 12947)

Other

ÖKO-TEX Standard 100

FRANÇAIS

Composition

100 % Polyester

Poids

340 g/m² +/- 10 %

Résistance à la lumière

note 5 (EN ISO 105 B02)

Résistance au frottement

note 4–5 (EN ISO 105-X12)

résistance à l'abrasion

35 000 cycles d'abrasion
Martindale (EN ISO 12947)

Autres

ÖKO-TEX Standard 100

ITALIANO

Composizione

100 % Poliestere

Peso

340 g/m² +/- 10 %

Resistenza alla luce

nota 5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza all'abrasione

nota 4–5 (EN ISO 105-X12)

Resistenza all'abrasione

35.000 cicli di abrasione
Martindale (EN ISO 12947)

Altro

ÖKO-TEX Standard 100